



Восстанавливающий пропиточный материал «Асфатикс-АЭРО»

Функциональная характеристика	Пропиточный материал состоит из смеси высококачественного фракционированного минерального наполнителя и битумной вязкой эмульсии на водной основе, модифицированной полимерами. Не содержит растворителей. Предназначен для сохранения и ремонта асфальтобетонных покрытий аэродрома, предотвращения шелушения и выкрашивания поверхности. ТУ 2313-002-02498790-2016.
Технические характеристики	1. Состав смеси по массе: - битумно-полимерная эмульсия на водной основе, % - не более 50,0 - наполнитель % - не менее 50,0 2. Прочность сцепления с бетоном, МПа - не менее 0,35 3. Характер отрыва – когезионный. 4. Отношение Ксц на обработанных пропиткой поверхностях к Ксц на мокрых поверхностях, % - не менее 80 5. Температура применения – не ниже плюс 5°С. 6. Расход материала: - при обработке покрытия дефектного участка 1,5-2 кг/м ² ; - при заполнении пор 0,8-1,3 кг/м ² . 7. Плотность при 20°С - 1,1-1,3 г/см ³ . 8. PH-значение – 10-13.
Гарантийный срок хранения	24 месяца

С уважением,

Генеральный директор



С.В. Кутузов